



Descripción:

Mortero base yeso de fácil aplicación para el aplanado de muros y techos, que mejora su termicidad evitando el exceso de transmisión de calor y/o frío, dentro del espacio en donde se aplique. **PLASTITEX® GYPSUM FONDO** optimiza el tiempo de construcción e incrementa la rentabilidad de la obra al generar menor desperdicio. Sus aditivos brindan al producto excelente manejabilidad y puede colocarse directamente sobre block, recolado, tablaroca o plafones; y su grosor puede ser de hasta 5cm.

Ventajas:

- Reducción de la transmisión acústica en espesores de 1.5cm o más.
- Rinde más que una pasta convencional.
- Hasta 10 veces mayor termicidad que los morteros tradicionales.
- Comienza a fraguar luego de hora y media.
- Producto amigable con el medio ambiente.
- Es un producto autocurable.
- No se cuelga ni se agrieta.
- Funciona para acabados lisos y/o rugosos.

Usos:

- Como aplanado sobre superficies de concreto, mortero, block y otras superficies semiporosas.
- Excelente adhesividad al sustrato.
- Ideal como fondeo y/o base para superficies en interiores y exteriores como muros, fachadas y plafones.

Presentación:

Saco 30kg

Color:

Gris Perla

Referencias Técnicas:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Prueba	Resultado
Peso Específico	0.800 kg/dm ³
Demanda de agua	45-50%
Fraguado Inicial (Aguja VICAT)	91 min
Resistencia a la Compresión 3d	37 kg/cm ²
Resistencia a la Compresión 7d	58 kg/cm ²
Resistencia a la Compresión 28d	79 kg/cm ²

PLASTITEX® GYPSUM FONDO

Estuco térmico base yeso
autocurable para fondeo y afine

Ficha Técnica

RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS
IMPERMEABLES

Preparación de la superficie:

La superficie deberá encontrarse limpia, sin polvo, grasa u otros residuos. Se recomienda utilizar **ACRYLPRIMER®** sobre todo si el producto se aplica sobre muros lisos o precolados.

Rendimiento:

2 a 3kg por m² dependiendo de la superficie. Considerando un grosor de 3mm por capa

Aplicación:

1. Mezcle 1 saco de 30kg de **PLASTITEX® GYPSUM FONDO** por cada 13.5 a 14lt de agua limpia (½ saco por cada 7lt de agua limpia). Es importante respetar las cantidades de agua, de lo contrario el producto puede perder productividad y calidad.

2. Posteriormente mezcle con un batidor eléctrico o manual hasta que el producto se integre correctamente con el agua.

3. Aplique el material inmediatamente iniciado por tramos cortos. Con la llana se coloque la primera mano con un espesor de 3mm hasta 1.5cm por capa. El espesor dependerá de la uniformidad de la superficie y la termicidad requerida.

4. Una vez puesta la primera mano, cierre el muro con una segunda que deberá ser aplicada una vez que la primera tenga resistencia al tacto (30 minutos después aproximadamente, dependiendo la temperatura). De lo contrario la preparación puede estar demasiado suave y provocar efectos propios de la llana.

Almacenamiento:

PLASTITEX® GYPSUM FONDO Tiene una vida útil hasta de 12 meses, siempre y cuando se mantenga sellado en su envase original, sobre tarima y en un lugar seco y fresco.

Cuidados Especiales:

PLASTITEX® GYPSUM FONDO contiene yeso y aditivos que no contaminan el ambiente, no es tóxico ni tiene componentes orgánicos que se degraden. Se recomienda el uso de equipo de protección para su instalación como lentes de seguridad y guantes de látex.

En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia; por ingestión, tome agua o leche y revisé que no exista malestar prolongado. En cualquier caso se recomienda consultar a su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX®**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX®** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de **Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V.** La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

Ventas: ventas@retex.com.mx / Website: www.retex.com.mx / Facebook: [@impermeabilizantesRetex](https://www.facebook.com/impermeabilizantesRetex)