



Descripción:

PLASTITEX® GYPSUM RENDER es un mortero base yeso con gran resistencia a temperaturas elevadas, permitiendo cuidar el valor de la obra y otros bienes. Se emplea como un material para proteger muros y techos de obras de tipo comercial o industrial, mejorando su termicidad (evitar el exceso de transmisión de calor y/o frío) dentro del espacio en donde se aplique. Sus componentes brindan al producto excelente manejabilidad, permitiendo su colocación directa sobre block, recolado, tablaroca, plafones; y su grosor puede ser de hasta 5cm.

Ventajas:

- a) Alta resistencia al fuego y reducción de transmisión acústica.
- b) Rinde más que una pasta convencional.
- c) Hasta 10 veces mayor termicidad que los morteros tradicionales.
- d) Comienza a fraguar en una hora.
- e) Producto amigable con el medio ambiente.
- f) Excelente durabilidad, además no se cuelga ni se agrieta.
- g) Funciona para acabados lisos y/o rugosos.

Usos:

- Capa base para la aplicación de materiales de acabado como pintura.
- Aplanado sobre muros de block de concreto y precolado.
- Aplicación en espacios que necesiten mejorar la termicidad.
- Comercial y residencial

Presentacion:

Saco 35kg

Color:

Gris Perla

Referencias Técnicas:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Prueba	Resultado
Peso Específico	1.060 kg/dm ³
Demanda de agua	35-40%
Fraguado Inicial (Aguja VICAT)	73 min
Resistencia a la Compresión 3d	96 kg/cm ²
Resistencia a la Compresión 7d	125 kg/cm ²
Resistencia a la Compresión 28d	198 kg/cm ²

PLASTITEX® GYPSUM RENDER

Estuco térmico base yeso autocurable para fondeo y afine con resistencia al fuego

Ficha Técnica

RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS
IMPERMEABLES

Preparación de la superficie:

La superficie deberá encontrarse limpia, sin polvo, grasa u otros residuos. Se recomienda utilizar **ACRYLPRIMER®** sobre todo si el producto se aplica sobre muros lisos o precolados.

Rendimiento:

2 a 3kg por m² dependiendo de la superficie. Considerando un grosor de 3mm por capa.

Aplicación:

1. Mezcle de 10.5 a 12lt de agua limpia por cada saco de 35kg de **PLASTITEX® GYPSUM RENDER** (½ saco por cada 6lt de agua limpia). Es importante respetar las cantidades de agua, de lo contrario el producto puede perder productividad y calidad.

2. Posteriormente mezcle con un batidor eléctrico o manual hasta que el producto se integre correctamente con el agua.

3. Aplique el material inmediatamente iniciado por tramos cortos. Con la llana se coloque la primera mano con un espesor de 3mm hasta 1.5cm por capa. El espesor dependerá de la uniformidad de la superficie y las necesidades de la misma.

4. Una vez puesta la primera mano, cierre el muro con una segunda que deberá ser aplicada una vez que la primera tenga resistencia al tacto (30 minutos después aproximadamente, dependiendo la temperatura). De lo contrario la preparación puede estar demasiado suave y provocar efectos propios de la llana.

Almacenamiento:

PLASTITEX® GYPSUM RENDER tiene una vida útil hasta de 12 meses, siempre y cuando se mantenga sellado en su envase original, sobre tarima y en un lugar seco y fresco.

Cuidados Especiales:

PLASTITEX® GYPSUM RENDER contiene yeso y aditivos que no contaminan el ambiente, no es tóxico ni tiene componentes orgánicos que se degraden. Se recomienda el uso de equipo de protección para su instalación como lentes de seguridad y guantes de látex.

En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia; por ingestión, tome agua o leche y revise que no exista malestar prolongado. En cualquier caso se recomienda consultar a su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX®**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX®** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de **Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V.** La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

Ventas: ventas@retex.com.mx / Website: www.retex.com.mx / Facebook: [@impermeabilizantesRetex](https://www.facebook.com/impermeabilizantesRetex)