



**Descripción:**

**PLASTITEX TEXTURA** es una línea de estucos cementosos impermeables, con opción de acabado en grano fino, grano medio y grano grueso, diseñada especialmente para realizar “acabados texturizados” directamente en muros de concreto, mortero y mampostería, ó bien en substratos previamente fondeados con **PLASTITEX MASILLA** por las irregularidades existentes. **PLASTITEX TEXTURA** es un revestimiento impermeable, modificado con polímeros especiales y reforzado con fibras sintéticas, desarrollado para el sector de vivienda institucional, que ayuda a reducir costos excesivos de materiales y mano de obra involucrados en el zarpeo, aplanado, afinado y acabado texturizado de substratos convencionales para recibir un acabado decorativo final de pintura **SELLOFLEX WALL** ó **FINITEX**.

**Ventajas:**

- a) Fórmula Ecológica de origen mineral, lista para utilizarse
- b) Ideal para aplicación en interiores y exteriores
- c) Mayor rendimiento y durabilidad en comparación con texturizados convencionales
- d) No Tóxico, No contaminante, no metálico, y no degradable
- e) Cubre por completo juntas entre block y ladrillo, así como imperfecciones
- f) Fácil aplicación con llana ó mediante equipo neumático
- g) Formulación Práctica y Económica para Acabados Decorativos Institucionales
- h) Masilla cementosa reforzada con fibras sintéticas para evitar fisuramiento prematuro

**Usos:**

**PLASTITEX TEXTURA** es recomendado para instalarse como capa de fondeo/acabado directamente sobre substratos irregulares como muros de concreto, mortero y mampostería, tanto en interiores como exteriores, ó bien sobre substratos fondeados con **PLASTITEX MASILLA** ofreciendo acabado texturizados variados (grano fino, grano medio, grano grueso), con la posibilidad de recibir un acabado decorativo final tipo pintura.

**Presentaciones:** Saco con 30 kgs de producto en polvo. (Grano Fino-Grano Medio-Grano Grueso)

**Colores:** Blanco

**Referencias Técnicas:**

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA	RESULTADO	
Densidad Aparente	En Seco	1.550 kg/dm <sup>3</sup>
Tiempo de Fraguado (VICAT)		49 min
Tiempo Abierto de Mezcla	Al Ambiente	15-20 min
Resistencia a la Compresión (3 d)		27 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Compresión (28 d)		94 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Flexión (28 d)		21 kg/cm <sup>2</sup>
Absorción de Agua		10.2 %
Resistencia al Hongo	FED. US SPEC. TT-P-29B	21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado	WEATHEROMETRO	5,000 hrs. sin falla

# PLASTITEX TEXTURA

Estuco Impermeable Cementoso Modificado y Reforzado  
Para Acabados texturizados para Interiores Interiores y Exteriores

## Ficha Técnica

DECORATIVOS  
IMPERMEABLES

### Preparación del Material:

Mezclar el contenido de un saco con 7 – 9 lts de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, a consistencia de pasta, untable con llana sobre la superficie. Para optimizar su adherencia en substratos de menor porosidad, se recomienda la inclusión de **ADHELATEX** ó **ACRYLBOND** (1 a 3 con agua) en substitución del agua dentro de la mezcla. Se recomienda evitar uniones ó traslapes en un mismo claro, buscando recubrir muros completos con imperfecciones con una misma mezcla.

### Rendimiento Aproximado:

3.0 a 7.0 kg por m<sup>2</sup> sobre block. 2.0 a 3.5 kg por m<sup>2</sup> sobre concreto.

### Sistema Mínimo:

1 capa como fondeo ó capa base de **PLASTITEX TEXTURA**

### Aplicación:

a) La superficie deberá rasquetearse con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para facilitar la adherencia e integración de **PLASTITEX TEXTURA**. Se recomienda humedecer la superficie antes de aplicar el revestimiento, ó bien, ante la posible escasez de agua, se sugiere sellar ligeramente el substrato poroso con **ADHELATEX-Agua** (1-5).

b) Una vez lista la mezcla de **PLASTITEX TEXTURA** se procederá a aplicarla con llana metálica, cubriendo en su totalidad el muro, toda la porosidad expuesta y las irregularidades. Se recomienda cubrir claros completos con una misma mezcla evitando así parches y traslapes. Previo al fraguado inicial se deberá realizar la textura deseada.

c) Para acabados lisos y tersos se podrá utilizar una esponja húmeda para afinar el acabado “floteando” la superficie con movimientos circulares para lograr desaparecer cualquier imperfección de la masilla misma.

d) Una vez fraguado el material (cambio de tono) se recomienda curar rociando agua limpia sobre toda el área, en 2 ó 3 ocasiones durante las siguientes 12 horas después de realizada la aplicación. Otra opción es el considerar la aplicación de un sello final sobre el recubrimiento fraguado, utilizando **ADHELATEX-Agua** (1-5) sobre toda el área, rociándolo con aspersor, ó colocándolo mediante brocha ó rodillo de manera uniforme.

e) El rendimiento aproximado del **PLASTITEX TEXTURA** podrá variar dependiendo de las irregularidades existentes en el substrato. Se recomienda dejar secar 12 a 24 horas al **PLASTITEX TEXTURA** para instalar acabados decorativos tipo pintura **SELLOFLEX WALL** y **FINITEX**.

### Almacenamiento:

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

### Cuidados Especiales:

El **PLASTITEX TEXTURA** contiene cementos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

### Garantía de Calidad:

**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.**

Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México  
Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx facebook:Retex/recubrimientos Youtube:Retex Impermeabilizantes