



Descripción:

Es un recubrimiento cementoso impermeable decorativo, formulado a base de cementos especiales, aditivos inorgánicos, y pigmentos minerales, que penetra dentro de la porosidad del sustrato, sellando e impermeabilizando la superficie ante humedad, evitando la aparición de molestas humedades y salitre. Debido a la penetración dentro de los poros de concreto, mortero y mampostería, **SELLOTEX "C"** evita el paso del agua, el surgimiento de humedades, y la afloración del salitre, protegiendo y decorando la superficie desde su primer aplicación. Gracias a la integración monolítica del **SELLOTEX "C"** al sustrato es que soporta satisfactoriamente presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas.

Ventajas:

- a) Formulación Ecológica 100% mineral, Lista para Utilizarse
- b) Soporta presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas
- c) No Tóxico, No Contaminante, No Metálico y No Degradable
- d) Ideal para proteger áreas cerradas, no motiva el surgimiento de microorganismos
- e) Respira mientras fragua, evitando el almacenamiento de vapores
- f) Fácil aplicación con brocha ó cepillo de ixtle
- g) Formulación Práctica y Económica, con color integrado
- h) Acepta posteriormente la instalación de otros acabados decorativos

Usos:

Se recomienda para la impermeabilización de muros de colindancia, fachadas, muros en interiores, albercas, cárcamos, jardineras, cimentaciones, baños, y demás superficies que requieran de una protección y decoración, aún cuando estén sujetas ante humedad ó presión directa de agua.

Presentaciones:

Saco con 25 kgs de producto en polvo

Colores:

Gris, Blanco y Tonalidades Pastel (Café, Miel, Crema, Marfil, Durazno, Salmón, Gris Ostión, Azul, Negro).

Referencias Técnicas:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA	RESULTADO
Resistencia a la Compresión (28 d)	302 kg/cm ²
Resistencia a la Flexión (28 d)	59.2 kg/cm ²
Resistencia a la Tensión (28 d)	28.6 kg/cm ²
Resistencia a la Abrasión (28 d)	FED. US SPEC. TT-P-141b Sandblast 3,000 lts
Absorción de Agua (24 h)	3.4%
Tiempo de Fraguado (VICAT)	34 min
Resistencia al Hongo	FED. US SPEC. TT-P-29B 21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado	WEATHEROMETRO 5,000 hrs. sin falla
Resistencia a Presión Hidrostática (3 d)	METODO ESPECIAL 2.5 kg/cm ² sin falla

SELLOTEX "C"

Recubrimiento Impermeable Decorativo

Ficha Técnica

DECORATIVOS
IMPERMEABLES

Preparación del Material:

Mezclar el contenido de un saco con 8 lts de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, untar con brocha ó cepillo de fibra. Para optimizar su integración en superficies lisas se recomienda la inclusión de **ACRYLTEX** (1 a 3 con agua) en sustitución del agua dentro de la mezcla. Así mismo, cuando la superficie de aplicación presente alta concentración de humedad e inclusive filtraciones ó lloraderos, se deberá evitar el uso de **ACRYLTEX**.

Rendimiento Aproximado:

1.0 kgs por m² por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie).

Sistema Mínimo:

2 capas

Aplicación:

a) La superficie deberá rasquetearse enérgicamente, con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para facilitar la integración del **SELLOTEX "C"**. De ser necesario martelinar la superficie y/o limpiar con una solución de ácido muriático al 10%. Humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento.

b) Una vez lista la mezcla de **SELLOTEX "C"**, se aplicará con brocha ancha de fibra de ixtle sobre la superficie, a razón de 1 kg/m² por capa, en una dirección, cubriendo en su totalidad el área, poros muy abiertos, e irregularidades. Para superficies sujetas a humedad ambiental se podrá aplicar el recubrimiento por aspersión, ó en lugares donde la superficie esté muy áspera se podrá instalar el recubrimiento decorativo con llana.

c) Curar rociando con agua limpia en 2 ó 3 ocasiones durante 12 horas después de realizada la aplicación.

d) Siga el mismo método descrito en sistemas multicapa, cambiando de color ó de dirección de aplicación en capas posteriores para asegurar el cubrimiento total del área.

e) 5 a 7 días después de curado el sistema se podrán instalar acabados convencionales decorativos como yeso, pintura, pasta acrílica, etc.

Almacenamiento: 12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

Cuidados Especiales:

El **SELLOTEX "C"** contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden, y no altera la calidad del agua al utilizarse en estructuras para almacenamiento de agua potable. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Comm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx facebook:Retex/recubrimientos Youtube:Retex Impermeabilizantes