

BOQUILLA FINA

BOQUILLA PARA JUNTA EN PISOS CERÁMICOS Y PORCELANATOS



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

BOQUILLA FINA es un producto especialmente diseñado para el relleno de juntas de hasta 4 mm, con elevada resistencia mecánica y excelente elasticidad. Su formulación garantiza una alta estabilidad frente a la humedad y la acumulación de suciedad, manteniéndose inalterable en condiciones exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- Autocurable.
- Excelente adherencia.
- Gran variedad de colores.

ÁREA DE USO

BOQUILLA FINA para juntas entre piezas cerámicas y porcelanatos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa, aceite, pintura, cera o cualquier tipo de repelente o aislante. La superficie deberá estar seca.

INSTALACIÓN

1. Agregar 2 litros de agua por saco de 5 kg (Para muros prepararla un poco más espesa). Mezclar hasta obtener una pasta de gran plasticidad y fácil manejo. Dejar reposar 5 minutos y mezclar antes de la aplicación.
2. Con ayuda de una llana de goma distribuya y comprima perfectamente la **BOQUILLA FINA** en los espacios a emboquillar con movimientos diagonales.
3. Pasada media hora de su aplicación limpie el excedente con la ayuda de una esponja ligeramente húmeda.
4. Realice la limpieza final del recubrimiento después de 3 a 4 horas posteriores a la instalación con un trapo seco.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.

RESTRICCIONES

- Aplique la **BOQUILLA FINA** por lo menos después de 48 horas de haber realizado la instalación.



RETEX by SOPREMA
RETEX.COM.MX - SOPREMA.COM.MX

RETEX
by **SOPREMA**

BOQUILLA FINA

BOQUILLA PARA JUNTA EN PISOS CERÁMICOS Y PORCELANATOS



FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Presentación	Rendimiento	Colores
Saco de 5 kg	Junta de 0.5 x 1 cm rellena 55 m lineales por saco Junta de 1 x 1 cm rellena 25.5 m lineales por saco Junta de 0.2 x 0.5 cm rellena 875 m lineales por saco	Gris y colores de línea.

PROPIEDADES

Propiedades	Estándar	BOQUILLA FINA
Densidad en polvo	ASTM-C-128	0.9 - 1.1 kg/dm ³
Densidad en masa	ASTM-C-128	1.7 - 1.8 kg/dm ³
Fraguado inicial	ACTM-C-191	35-45 minutos
Resistencia a la extracción	ASTM-D-7234	50kN
Resistencia a la compresión (28 días)	ASTM-C-109	150 kg/cm ²
Temperatura de aplicación	-	25-30 °C

(Todos los valores son nominales)

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Vida útil: 12 meses, almacenado correctamente en envases originales sin abrir, sobre tarima, a la sombra.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Cumple NOM CRD-C-621 y ASTM C-1107.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE Y LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) CORRESPONDIENTE.