

PEGAZULEJO STANDARD

ADHESIVO PARA AZULEJOS DE PASTA ROJA Y CERÁMICOS DE ABSORCIÓN MEDIA-ALTA



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

PEGAZULEJO mortero formulado a partir de cemento Portland, con granulometría controlada y textura semifina. Incorpora aditivos específicos que mejoran la retención de agua, optimizan la trabajabilidad y aseguran una excelente adherencia y resistencia mecánica.

CARACTERÍSTICAS

- Antideslizante ideal para muros.
- Excelente adherencia a recubrimientos pétreos.
- Resistente a humedad.

ÁREA DE USO

PEGAZULEJO se recomienda para recubrimientos interiores y exteriores de hasta 0.33 x 0.33 m como azulejos, cerámicos, lajas, granito, cantera, mármol y recubrimientos pétreos de media absorción.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa, aceite, pintura, cera o cualquier tipo de repelente o aislante. La superficie deberá estar seca.

INSTALACIÓN

1. Agregar 5 litros de agua por saco de 20 Kg (Para muros prepararla un poco más espesa). Mezclar hasta obtener una pasta de gran plasticidad y fácil manejo. Dejar reposar 10 minutos y mezclar antes de la aplicación.
2. Aplique el adhesivo utilizando una llana dentada de 10 mm, cubriendo únicamente el área que pueda trabajarse antes de que el material comience a formar película superficial. En caso de que esto ocurra, no agregue más agua; simplemente vuelva a peinar el adhesivo con la llana.
3. Una vez aplicado el adhesivo, utilice el lado dentado de la llana para formar surcos rectos y paralelos. En instalaciones verticales, el rayado debe realizarse en sentido horizontal. El material excedente puede devolverse a la charola y reutilizarse.
4. Coloque la pieza sobre la mezcla, deslizando en sentido contrario al rayado.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.

RESTRICCIONES

- Siga las sugerencias del fabricante del acabado.
- Después de 48 hrs. se recomienda aplicar junta fina, para dar un mejor acabado entre piezas colocadas.
- Bajo ningún concepto agregue más agua de la indicada o algún material a este producto, de hacerlo alterará sus propiedades y con ello perderá totalmente la garantía.
- Prepare la mezcla que pueda aplicar en los siguientes 30 minutos.

PEGAZULEJO STANDARD

ADHESIVO PARA AZULEJOS DE PASTA ROJA Y CERÁMICOS DE ABSORCIÓN MEDIA-ALTA



FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

Presentación	Rendimiento	Colores
Saco de 20 kg	Rendimiento aproximado de 3 a 4 m ² por saco	Gris y Blanco

PROPIEDADES

Propiedades	Estándar	PEGAZULEJO
Peso específico	-	1.473 kg/dm ³
Fraguado inicial (Aguja VICAT)	-	395 minutos
Fraguado final (Aguja VICAT)	-	437 minutos
Resistencia a la tensión (3 días)	-	0.30 N/mm - 15 min
Resistencia a la tensión (7 días)	-	0.44 N/mm - 15 min
Resistencia a la compresión (3 días)	-	51 kg/cm ²
Resistencia a la compresión (7 días)	-	66 kg/cm ²
Resistencia a la compresión (28 días)	-	117 kg/cm ²

(Todos los valores son nominales)

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Vida útil: 12 meses, almacenado correctamente en envases originales sin abrir, sobre tarima, a la sombra.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Cumple NOM 018.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE Y LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) CORRESPONDIENTE.