

SELLOTEX UH

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE, CAPA DE ACABADO



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

SELLOTEX UH es una membrana cementosa monocomponente, que se aplica como recubrimiento final para la protección e impermeabilización de los sistemas **SELLOTEX** en superficies de concreto, mortero y mampostería, expuestas a presión de agua directa.

SELLOTEX UH puede utilizarse como acabado para muros interiores y exteriores, compatible con acabados como pastas y pinturas.

CARACTERÍSTICAS

- Formulación mineral 100% ecológica, listo para usarse.
- Resistente a presiones positivas y negativas.
- Permeable al vapor de agua
- Fácil aplicación con llana para aplanados convencionales.
- Evita la aparición de humedad y salitre.

ÁREA DE USO

SELLOTEX es utilizado en la impermeabilización y recubrimiento de cisternas, albercas, cimentaciones, muros de contención, túneles, sótanos, canales, depósitos de agua, muros, pisos y registros eléctricos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Deberá humedecer la superficie donde previamente aplico **SELLOTEX**.

INSTALACIÓN

1. Mezclar el contenido de un saco de 30 kg con 8 litros de agua y mezclar lentamente hasta conseguir una consistencia homogénea. La consistencia ideal es una pasta manejable con llana como aplanado fino. El tiempo de vida de la mezcla para aplicación es de 20 a 30 minutos.

2. Aplique sobre la superficie con ayuda de una llana a razón de 2 a 4 kg/m², cubriendo la superficie en su totalidad.

3. Para obtener un acabado suave, se recomienda pasar una flota de goma sobre la superficie durante el proceso de fraguado inicial. Nunca aplique SELLOTEX UH con brocha o rodillo.

4. Deberá curar el sistema rociando agua limpia 2 o 3 veces, durante las 8 horas siguientes a la aplicación.

5. El tiempo de curado del sistema es de 3 a 5 días.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.

SELLOTEX UH

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE, CAPA DE ACABADO



FICHA TÉCNICA

RESTRICCIONES

- No se recomienda aplicar sobre estructuras con movimientos severos.
- La aplicación de **SELLOTEX UH**, deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes a la aplicación del sistema **SELLOTEX**.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación	Rendimiento	Colores
Saco 30 kg	Rendimiento aproximado 2-4 kg/m ²	Gris, blanco, azul, negro y chukum

PROPIEDADES

Propiedades	Estándar	SELLOTEX UH
Resistencia a la Compresión (28 d)	ASTM C-109	327 kg/cm ²
Resistencia a la Flexión (28 d)	ASTM C-348-14	51.2 kg/cm ²
Resistencia a la Tensión (28 d)	ASTM C-190	29.4 kg/cm ²
Resistencia a la Abrasión (28 d)	FED. US SPEC. TT-P-141b	Sandblast 3,000 lts
Absorción de Agua (24 h)	ASTM C-67	3.9%
Tiempo de Fraguado (VICAT)	ASTM C-191	31 min
Resistencia al Hongo	FED. US SPEC. TT-P-29B	21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado	WEATHEROMETER	5,000 hrs. sin falla
Resistencia a Presión Hidrostática (3 d)	MÉTODO ESPECIAL	2.5 kg/cm ² sin falla

(Todos los valores son nominales)

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Vida útil: 12 meses, almacenado correctamente en envases originales sin abrir, sobre tarima, a la sombra.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Cumple NOM-252-SSA1-2011 "Salud Ambiental".

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE Y LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) CORRESPONDIENTE.