

SELLOTEX UH R

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE, DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y FRAGUADO RÁPIDO



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

SELLOTEX UH R es una membrana cementosa monocomponente, que se aplica como recubrimiento final para la protección e impermeabilización de los sistemas **SELLOTEX R**, resistente a altas presiones negativas y a soluciones químicas de baja concentración.

CARACTERÍSTICAS

- Formulación mineral 100% ecológica, listo para usarse.
- Incrementa la resistencia a preiones hidrostáticas negativas.
- Resistencia química de 4 a 12 de PH.
- Fácil aplicación con llana para aplanados finos.
- Evita la aparición de humedad y salitre.
- Fraguado inicial acelerado (2 horas).

ÁREA DE USO

SELLOTEX UH R es utilizado en la impermeabilización y recubrimiento de plantas de tratamiento, fosas, muros, torres de enfriamiento, tanques de almacenamiento secundario, depósitos de agua y cimentaciones.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Deberá humedecer la superficie donde previamente aplicó **SELLOTEX R**.

INSTALACIÓN

1. Mezclar el contenido de un saco de 30 kg con 8 litros de agua y mezclar lentamente hasta conseguir una consistencia homogénea. La consistencia ideal es una pasta manejable con llana como aplanado fino. El tiempo de vida de la mezcla para aplicación es de 10 A 15 minutos.
2. Aplique sobre la superficie con ayuda de una llana a razón de 2 a 4 kg/m², cubriendo la superficie en su totalidad.
3. Para obtener un acabado suave, se recomienda pasar una flota de goma sobre la superficie durante el proceso de fraguado inicial. Nunca aplique **SELLOTEX UH R** con brocha o rodillo.
4. Deberá curar el sistema rociando agua limpia 2 o 3 veces, durante las 2 horas siguientes a la aplicación.
5. El tiempo de curado del sistema es de 24 horas.

PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE SOPREMA.



RETEX by SOPREMA
RETEX.COM.MX - SOPREMA.COM.MX

RETEX
by **SOPREMA**

SELLOTEX UH R

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE, DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y FRAGUADO RÁPIDO



FICHA TÉCNICA

RESTRICCIONES

- No se recomienda aplicar sobre estructuras con movimientos severos.
- La aplicación de **SELLOTEX UH R**, deberá realizarse dentro de los 5 días siguientes a la aplicación del sistema **SELLOTEX R**.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación	Rendimiento	Colores
Saco 30 kg	Rendimiento aproximado 2-4 kg/m ²	Gris y blanco

PROPIEDADES

Propiedades	Estándar	SELLOTEX UH R
Resistencia a la Compresión (28 d)	ASTM C-109	326 kg/cm ²
Resistencia a la Flexión (28 d)	ASTM C-348-14	52.4 kg/cm ²
Resistencia a la Tensión (28 d)	ASTM C-190	28.7 kg/cm ²
Resistencia a la Abrasión (28 d)	FED. US SPEC. TT-P-141b	Sandblast 3,000 lts
Absorción de Agua (24 h)	ASTM C-67	3.9%
Tiempo de Fraguado (VICAT)	ASTM C-191	16 min
Resistencia al Hongo	FED. US SPEC. TT-P-29B	21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado	WEATHEROMETER	5,000 hrs. sin falla
Resistencia a Presión Hidrostática (3 d)	MÉTODO ESPECIAL	2.5 kg/cm ² sin falla

(Todos los valores son nominales)

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Vida útil: 12 meses, almacenado correctamente en envases originales sin abrir, sobre tarima, a la sombra.

PRUEBAS Y CERTIFICACIONES

Cumple NOM-252-SSA1-2011 "Salud Ambiental".

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE Y LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) CORRESPONDIENTE.