

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO DECORATIVO PARA SUBSTRATOS POROSOS

REVESTIMIENTO DECORATIVO PARA SUSTRATOS POROSOS

Este tipo de revestimiento para muros exteriores, es ideal para colocarlo en sustratos porosos de concreto, mortero o mampostería, pudiendo eliminar el aplanado, afinado, textura y pintura, en solo dos pasos, los cuales se indicaran a continuación:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Limpieza de la superficie.- Se deberá eliminar del sustrato, partículas sueltas, pintura, maderos, clavos y alambres, así como polvo que interfiera con la adherencia del recubrimiento.
- Restaurar oquedades, y eliminar protuberancias de concreto que sobrepasen de 1 a 2 mm, que provoque aumentar el grosor de la primera capa del recubrimiento.
- En caso de que la superficie sea de concreto y tenga poca o nula la porosidad, deberá lavarse el muro con ácido muriático al 15%, o abrir la porosidad por un método mecánico (cepillo de alambre, martelinado, carda, etc..) , lavando después con bastante agua y jabón en polvo.

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO

1.- HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Una vez realizada la limpieza, humedecer la superficie con agua, toda el área uniformemente. Si durante la aplicación se seca el área, volver a humedecer antes de aplicar el material.

2.- PRIMERA CAPA:

- Aplicación de **PLASTITEX MASILLA** gris, el cual se preparará agregando de 7 a 8 lts de agua por saco de 30Kg, aplicando con llana hasta cubrir la superficie del sustrato.
- Después de aplicado el material, se floteará con esponja semi-húmeda para eliminar las imperfecciones dejadas por la llana, dejando una superficie uniforme para recibir la capa de acabado.
- Después de llevar a cabo el floteado de esta capa, se deberá rociar dos o tres ocasiones durante las siguientes 8 horas, con agua fresca y limpia toda la superficie para que el recubrimiento obtenga resistencia e impermeabilidad.

Se muestran los rendimientos aproximados en kg/m² según el sustrato a recubrir:

Material	Concreto	Aplanado	Block	Tabicón
Plastitex Masilla	2.5	3.3 -3.5	4.5	5.7 – 8

NOTA: Los rendimientos antes mencionados podrán cambiar según la calidad y porosidad de la superficie, por lo que recomendamos realizar una muestra sobre el sustrato a recubrir.


CAPA DE ACABADO

Después de 8 hrs. de haber aplicado el **PLASTITEX MASILLA**, se deberá humedecer la superficie con agua limpia, y aplicar **PLASTITEX TEXTURA**, con llana o rodillo texturizado según el acabado deseado, cubriendo áreas completas para uniformizar el acabado y no dejar empalmes y/o juntas frías.

El rendimiento aproximado será de 2 a 2.4 kg /m² en grano fino, de 2.9 a 3.2 kg/m² en grano medio y de 3.4 a 3.7 kg/m² en grano grueso.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones
Fecha de elaboración: Septiembre 2020
Última actualización: Septiembre 2020

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados

www.retex.com.mx



REVESTIMIENTO DECORATIVO PARA SUSTRATOS POROSOS

OBSERVACIÓN: Los rendimientos indicados son aproximados por lo que recomendamos realizar una muestra sobre el sustrato a recubrir, aplicando el acabado deseado para corroborar los rendimientos reales. Recomendamos consultar las fichas técnicas de cada producto para optimizar los resultados. Para cualquier duda o información adicional, sugerimos contactar a personal de nuestro Departamento Técnico



OBSERVACIONES

Consulte las Fichas Técnicas de producto, o bien, a Departamento Técnico de RETEX en caso de existir alguna duda antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra. Todos los rendimientos están basados en la práctica para lograr el resultado óptimo del sistema, pero pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.


GARANTÍA DE CALIDAD RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.


Se extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones
Fecha de elaboración: Septiembre 2020
Última actualización: Septiembre 2020


www.retex.com.mx

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados

