

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ACABADOS
INSTITUCIONALES
FONDEO CEMENTOSO
+
ACABADO ACRÍLICO**

ACABADOS INSTITUCIONALES FONDEO CEMENTOSO+ACABADO ACRÍLICO

El sistema “**PLASTITEX CEMENTOSO**” se compone de una amplia gama de estucos cementosos impermeables, económicos y prácticos, comparables con texturas convencionales acrílicas por los acabados que se pueden obtener. Se pueden aplicar tanto en interiores como exteriores, en superficies de concreto, mortero y mampostería. Se presentan en una amplia gama de colores pastel: blanco, gris, ostión, durazno, salmón, miel, crema, marfil, café, verde y azul. La línea “**PLASTITEX CEMENTOSO**” ofrece enormes ventajas en comparación con aplanados y estucos tradicionales al sobresalir por su alta capacidad de cubrimiento, amplio tiempo abierto para realizar los acabados deseados, excelente capacidad reológica para obtener diversidad de texturas, además de su alta capacidad impermeable. Con un acabado de “**PLASTITEX ACRILICO**”, este sistema combina todas las ventajas que ambas tecnologías nos brindan como impermeabilidad, flexibilidad, extraordinaria apariencia final, y durabilidad.

Este tipo de revestimiento para muros interiores y exteriores, es ideal para colocarlo en sustratos porosos de concreto, mortero o mampostería, pudiendo eliminar el aplanado, afinado, textura y pintura, en solo dos pasos, los cuales se indicaran a continuación:

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

a).- Limpieza de la superficie.- Se deberá eliminar del sustrato, partículas sueltas, pintura, maderos, clavos y alambres, así como polvo que interfiera con la adherencia del recubrimiento.

b).- Restaurar oquedades, y eliminar protuberancias de concreto que sobrepasen de 1 a 2 mm, que provoque aumentar el grosor de la primera capa del recubrimiento.

c).- En caso de que la superficie sea de concreto y tenga poca o nula la porosidad, deberá lavarse el muro con ácido muriático al 15%, o abrir la porosidad por un método mecánico (cepillo de alambre, martelinado, carda, etc..).

APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO (Primer Capa)

-Humedecer la superficie antes de aplicar el **PLASTITEX BASE** gris, el cual se preparará con 10 lts de agua por saco de 40Kg, aplicando con llana hasta cubrir la superficie base.

- Después de aplicado el material, se floteará con esponja semihúmeda para eliminar las imperfecciones dejadas por la llana, dejando una superficie uniforme para recibir la capa de acabado.

- Después de llevar a cabo el floteado de esta capa, se deberá rociar dos o tres ocasiones con agua fresca y limpia toda la superficie dentro de las 8 horas después de aplicado el recubrimiento, para que se obtenga resistencia e impermeabilidad.

CAPA DE ACABADO

Después de 24 hrs., se deberá sellar la superficie **PLASTITEX SELLOFONDO** (color) o con **ADHELATEX** diluido 1:3 con gua, dejando secar dicho sellador mínimo 4 hrs. para después aplicar **PLASTITEX A-100 O A-300 para interiores o PLASTITEX A-500 o A-1000 para exteriores**, aplicando con llana o rodillo según el acabado deseado, cubriendo áreas completas para uniformizar tonos y acabado


Elaboró: Gerencia de Especificaciones
Fecha de elaboración: Septiembre 2020
Última actualización: Septiembre 2020


www.retex.com.mx


Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97


Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)

Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados



ACABADOS INSTITUCIONALES FONDEO CEMENTOSO+ACABADO ACRÍLICO

Los rendimientos serán variables según el sustrato y el grano (fino, medio, grueso) para dar el acabado deseado. A continuación, se muestran unas tablas con rendimientos aproximados según el sustrato a recubrir:

Material	Concreto	Aplanado	Block	Tabicón
Plastitex Base	2.5 – 3	3 -3.5	4.5 – 5	7 – 8
Plastitex F (liso)	3 – 3.5	3 – 3.5	3 – 3.5	3 – 3.5
Plastitex Stucco	4 – 4.5	4 – 4.5	4 – 4.5	4 – 4.5

TABLA DE RENDIMIENTOS APROXIMADOS EN ACABADOS

Acabado	Panel Tipo Durock	Tablaroca	Poliestireno
Plastitex	A- 300 o 500 o 1000;		
Acabado Grano Fino	15 a 16 m2	15 a 16 m2	15 a 16 m2
Acabado Grano Medio	13 a 14 m2	13 a 14 m2	13 a 14 m2
Acabado Grano Grueso	9 a 10 m2	9 a 10 m2	9 a 10 m2

IMÁGENES DE REFERENCIA



Elaboró: Gerencia de Especificaciones
 Fecha de elaboración: Septiembre 2020
 Última actualización: Septiembre 2020

www.retex.com.mx

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
 Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
 Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales: [f](#) Retex / Recubrimientos Texturizados

[y](#) Retex Impermeabilizantes

[w](#) 55 46 15 77 28

[in](#) RETEX Recubrimientos Texturizados



OBSERVACIONES

Consulte las Fichas Técnicas de producto, o bien, a Departamento Técnico de RETEX en caso de existir alguna duda antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra. Todos los rendimientos están basados en la práctica para lograr el resultado óptimo del sistema, pero pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.


GARANTÍA DE CALIDAD RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.


Se extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones
 Fecha de elaboración: Septiembre 2020
 Última actualización: Septiembre 2020

www.retex.com.mx

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
 Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
 Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados

