

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREAS SANITARIAS

ÁREAS SANITARIAS

El sistema “**PLASTITEX CDN**” es un recubrimiento acrílico con altos sólidos, que ofrecen decoración a las áreas sanitarias, en conjunto con el **PLASTITEX BARNIZ SATIN**, ofrece enormes ventajas ya que logra reducir el riesgo de contaminación por bacterias, la creación de hongos o la penetración de agentes contaminantes al interior del recubrimiento; principalmente en áreas como cocinas, hospitales, clínicas, comedores, baños, entre otros.

Este tipo de recubrimiento es recomendado para instalarse como acabado decorativo, brillante y protector al utilizarse como sistema junto con el **PLASTITEX BARNIZ SATIN**, que es repelente al agua y de fácil aplicación, viene listo para usarse.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza: Se debe eliminar del sustrato los restos de membrana de curado y desmoldante; polvo, pintura, alambón y/o clavos y todas las partículas sueltas.

Se recomienda utilizar **PLASTITEX SELLO FONDO** pigmentado para sellar y fondear la superficie previa a la colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de **ADHELATEX** (1-3) con agua, para sellar sustratos altamente porosos.

APLICACIÓN

Sistema mínimo: 1 capa como acabado texturizado, los colores existentes son: Blanco, ostión, marfil, azul y verde

En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones con **PLASTITEX POLISH COAT**, en sustratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar **PLASTITEX BASE-COAT**. En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar **PLASTITEX BASE-COAT AD**. En superficies tradicionales de concreto y mortero se sugiere utilizar **PLASTITEX MASILLA**.

ACABADO


Una vez seco el sellado, y después de colocado el revestimiento requerido, proceda a la aplicación de la primera capa de **PLASTITEX CDN** utilizando llana de acero inoxidable o rodillo texturizador, aplicándolo de manera uniforme hasta cubrir claros completos. Es importante cubrir claros completos con una misma mezcla, evitando traslapes o empalmes, así como escurrimiento dentro de lo posible y evitar imperfecciones. De inmediato, proceda a realizar el acabado texturizado semi-liso con el “rodillo de hule macizo de cáscara de naranja, de arriba hacia abajo y de forma cruzada para obtener la textura deseada.


Los rendimientos serán variables según el sustrato y el acabado deseado. Aproximadamente será de 1.5 – 2 kg. por m2 en cada capa.


Una vez seco el **PLASTITEX CDN**, de 24 a 48 horas después de su colocación, se procederá a la aplicación del “acabado brillante” mediante la aplicación de 2 capas de **PLASTITEX BARNIZ SATIN**, a razón de 80-90 m2 por cubeta (por capa), utilizando brocha o cepillo de pelo, o bien por aspersion, vigilando siempre que se haya obtenido un acabado brillante, uniforme, y sin dejar poros o irregularidades expuestas.


Elaboró: Gerencia de Especificaciones
Fecha de elaboración: Septiembre 2020
Última actualización: Septiembre 2020

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados

www.retex.com.mx



ALBERCAS Y PISCINAS ELEVADAS

El **PLASTITEX CDN** contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

IMÁGENES DE REFERENCIA



OBSERVACIONES


Consulte las Fichas Técnicas de producto, o bien, a Departamento Técnico de RETEX en caso de existir alguna duda antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra. Todos los rendimientos están basados en la práctica para lograr el resultado óptimo del sistema, pero pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.


GARANTÍA DE CALIDAD RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.


Se extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.


Elaboró: Gerencia de Especificaciones
Fecha de elaboración: Septiembre 2020
Última actualización: Septiembre 2020

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados



www.retex.com.mx


RETEX
Tecnología de Punta en la
Química de los Cementos