



REVESTIMIENTOS AUTOCURABLES FONDEO BASE-COAT + ACABADO ACRILICO

Especificación Técnica

El sistema “ PLASTITEX COAT” se compone de una gama de estucos acrílicos autocurables, con alta adhesividad y plasticidad, ideales para instalarse como capa de fondeo y acabado en superficies porosas y semi-porosas en concreto, mortero y mampostería. Los PLASTITEX COAT resultan excelentes capas de anclaje al sustrato liso porosos y semi-porosos, para recibir acabado con PLASTITEX TOP COAT ó PLASTITEX ACRILICO. Se pueden aplicar tanto en interiores como exteriores. La línea “PLASTITEX COAT” ofrece enormes ventajas en comparación con aplanados y estucos tradicionales al sobresalir por su alta capacidad de cubrimiento, amplio tiempo abierto para realizar los acabados deseados, y alta plasticidad al endurecer, ya que soportan los movimientos naturales de las estructuras sin presentar agrietamientos superficiales como sucede con productos muy rígidos. Además, en el acabado no se requiere considerar curar la superficie gracias al alto contenido polimérico que conforman un sistema autocurable del revestimiento.

Este tipo de recubrimiento con materiales autocurables para muros interiores y exteriores, es ideal para colocarlo en sustratos porosos de Concreto, Mortero o Mampostería, pudiendo eliminar el aplanado, afinado, textura y pintura, en solo dos pasos, los cuales se indicaran a continuación:

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- a) Limpieza: Se debe eliminar del sustrato los restos de membrana de curado y desmoldante; polvo, pintura, alambión y/o clavos y todas las partículas sueltas.
Restaurar las oquedades y fisuras existentes con **CONCREPATCH**, así como eliminar todas las protuberancias de concreto en juntas del molde o juntas entre blocks o tabiques.

APLICACIÓN

Primera Capa: Se deberá sellar la superficie con una solución de Adhelatex en relación 1:3 dejando secar la superficie de 3 a 4 hrs. Se preparará un saco de 25 kg. de **PLASTITEX BASE COAT** (gris o blanco) con 6.75 lts de agua, aplicando con llana una capa de aproximadamente 1 a 2 mm, cubriendo y sellando las imperfecciones en el sustrato.

Después de extendido el material al sustrato se deberá flotar el área para eliminar las marcas de la llana, así como dejar una superficie cerrada sin poros y uniforme para recibir el acabado.

Acabado Estuco: Después de 8 hrs. de haber aplicado el **PLASTITEX BASE COAT**, se prepara el **PLASTITEX TOP COAT** (grano fino, medio, grueso, según acabado) con 6.5 lts. de agua por saco de 25 kg., sellando previamente la superficie con **ADHELATEX** diluido 1:3 con agua, aplicando el **PLASTITEX TOP COAT** con llana o rodillo, cubriendo áreas completas para uniformizar tonos y acabado.

Los rendimientos serán variables según el sustrato y el acabado deseado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730, México.

Conmutador (55) 5870-3288 (6 líneas) Fax (55) 5872-5097 E-Mail ventas@retex.com.mx

www.retex.com.mx



REVESTIMIENTOS AUTOCURABLES FONDEO BASE-COAT + ACABADO ACRILICO

Especificación Técnica

Acabado Acrílico: Después de 24 hrs., se deberá sellar la superficie **PLASTITEX SELLOFONDO** (color) o con **ADHELATEX** diluido 1:3 con agua, dejando secar dicho sellador mínimo 4 hrs. para después aplicar **PLASTITEX A-100, A-300 o 500 o 1000**, aplicando con llana o rodillo según el acabado deseado, cubriendo áreas completas para uniformizar tonos y acabado.

A continuación mostramos una tabla con rendimientos aproximados sobre diferentes sustratos:

Acabado	Concreto	Aplanado	Block	Tabicón
Plastitex Base Coat	2.5 - 3	3.0 - 3.5	4.5 - 5	7 - 8
Plastitex Top Coat				
Acabado Liso	1.7 - 2.5	2.5 - 3.0	2.5 - 3.0	2.5 - 3.0
Acabado Rayado	3.5 - 4	3.5 - 4	3.5 - 4	3.5 - 4
Acabado Esgrafiado	3.5 - 4	3.5 - 4	3.5 - 4	3.5 - 4
Acabado Goteado	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

Tabla de rendimientos Aproximados en acabados.

Acabado	Panel Tipo Durock	Tablaroca	Poliestireno
Plastitex A- 100, 300, 500 ó 1000 ;			
Acabado Grano Fino	15 a 16 m2	15 a 16 m2	15 a 16 m2
Acabado Grano Medio	13 a 14 m2	13 a 14 m2	13 a 14 m2
Acabado Grano Grueso	9 a 10 m2	9 a 10 m2	9 a 10 m2

OBSERVACIÓN: Los rendimientos indicados en las tablas anteriores son aproximados por lo que recomendamos realizar una muestra sobre el sustrato a recubrir, aplicando el acabado deseado para corroborar los rendimientos reales. Les recomendamos consultar las fichas técnicas de producto, ó bien, al **Departamento Técnico de RETEX** en caso de existir alguna duda antes ó durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730, México.

Conmutador (55) 5870-3288 (6 líneas) Fax (55) 5872-5097 E-Mail ventas@retex.com.mx

www.retex.com.mx