



REVESTIMIENTOS CEMENTOSOS

MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Especificación Técnica

El sistema “ PLASTITEX CEMENTOSO” se compone de una amplia gama de estucos cementosos impermeables, económicos y prácticos, comparables con texturas convencionales acrílicas por los acabados que se pueden obtener. Se pueden aplicar tanto en interiores como exteriores, en superficies de concreto, mortero y mampostería. Se presentan en una amplia gama de colores pastel: blanco, gris, ostión, durazno, salmón, miel, crema, marfil, café, verde y azul. La línea “PLASTITEX CEMENTOSO” ofrece enormes ventajas en comparación con aplanados y estucos tradicionales al sobresalir por su alta capacidad de cubrimiento, amplio tiempo abierto para realizar los acabados deseados, excelente capacidad reológica para obtener diversidad de texturas, además de su alta capacidad impermeable.

Este tipo de revestimiento para muros interiores y exteriores, es ideal para colocarlo en sustratos porosos de Concreto, Mortero o Mampostería, pudiendo eliminar el aplanado, afinado, textura y pintura, en solo dos pasos, los cuales se indicaran a continuación:

PREPARACION DE SUPERFICIE

- a).- Limpieza de la superficie.- Se deberá eliminar del sustrato, partículas sueltas, pintura, maderos, clavos y alambres, así como polvo que interfiera con la adherencia del recubrimiento.
- b).- Restaurar oquedades, y eliminar protuberancias de concreto que sobrepasen de 1 a 2 mm, que provoque aumentar el grosor de la primera capa del recubrimiento.
- c).- En caso de que la superficie sea de concreto y tenga poca o nula la porosidad, deberá lavarse el muro con ácido muriático al 15%, o abrir la porosidad por un método mecánico (cepillo de alambre, martelinado, carda, etc..).

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO

Primera capa:

- Humedecer la superficie antes de aplicar el **PLASTITEX BASE** gris, el cual se preparará con 10 lts de agua por saco de 40Kg, aplicando con llana hasta cubrir la superficie base.
- Después de aplicado el material, se floteará con esponja semi-húmeda para eliminar las imperfecciones dejadas por la llana, dejando una superficie uniforme para recibir la capa de acabado.
- Después de llevar a cabo el floteado de esta capa, se deberá rociar dos o tres ocasiones con agua fresca y limpia toda la superficie para que el recubrimiento obtenga resistencia e impermeabilidad.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730, México.

Conmutador (55) 5870-3288 (6 líneas) Fax (55) 5872-5097 E-Mail ventas@retex.com.mx

www.retex.com.mx



REVESTIMIENTOS CEMENTOSOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES *Especificación Técnica*

CAPA DE ACABADO

- Después de 8 hrs. de haber aplicado el **PLASTITEX BASE**, se preparará el **PLASTITEX “F” (grano fino)** ó **STUCCO (grano grueso)** (según el acabado deseado) con 10-11 litros de agua por saco de 40 Kgs. humedeciendo la superficie con agua limpia y aplicando con llana o rodillo texturizador el acabado deseado.

- Después de llevar a cabo la aplicación de esta capa, se deberá rociar dos o tres ocasiones con agua fresca y limpia toda la superficie para que el recubrimiento obtenga resistencia e impermeabilidad.

NOTA; En caso de que el acabado se desee liso con **PLASTITEX F** en color, se recomienda que el floteado se realice con una flota seca y no flotar demasiado para no obtener moteo del color.

A continuación se muestran unas tablas con rendimientos aproximados según el sustrato a recubrir:

Material	Concreto	Aplanado	Block	Tabicón
Plastitex Base	2.5 – 3	3 -3.5	4.5 – 5	7 – 8
Plastitex F (liso)	3 – 3.5	3 – 3.5	3 – 3.5	3 – 3.5
Plastitex Stucco	4 – 4.5	4 – 4.5	4 – 4.5	4 – 4.5

OBSERVACIONES: Les recomendamos consultar las fichas técnicas de producto, ó bien, al **Departamento Técnico de RETEX** en caso de existir alguna duda antes ó durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra. Los rendimientos antes mencionados se indican en kg/m² y podrán cambiar según la calidad de la superficie y el acabado deseado, por lo que recomendamos realizar una muestra sobre el sustrato a recubrir.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730, México.

Conmutador (55) 5870-3288 (6 líneas) Fax (55) 5872-5097 E-Mail ventas@retex.com.mx

www.retex.com.mx